



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 12,5 USURA 50/70

RICETTA B

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

08

0474-CPR-0217

Rif. DOP N. CB 12,5 USURA 50/70 RICETTA B

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	V max 7,0	4,1
- minimo	V min 3,0	

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB min 65,0	NPD
--------------------------------------	--------------	-----

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB max 80,0	
---------------------------------------	--------------	--

Temperatura della miscela	da 140°C a 180°C	
---------------------------	------------------	--

Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	99%
--------------------------	------------------	-----

Setaccio 8 mm	87%
---------------	-----

Setaccio 4 mm	59%
---------------	-----

Setaccio 2 mm	37%
---------------	-----

Setaccio 0,5 mm	19%
-----------------	-----

Setaccio 0,063 mm	8,1%
-------------------	------

Contenuto di legante	Bmin 4,5	(4,9) %
----------------------	----------	---------

Valori Marshall*)	Smax N.R.	14,1
-------------------	-----------	------

Smin	12,0
------	------

Qmin	2,5	3,0
------	-----	-----

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it