



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 8 USURA 50/70 RICETTA E

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

08
0474-CPR-0217
RIF. DOP N. CB 8 USURA 50/70 RICETTA E

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)		
- massimo	V_{max}	NPD
- minimo	V_{min}	
Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{max}	
Temperatura della miscela		da 140°C a 180°C
Granulometria (passante)	Setaccio 8 mm	97%
	Setaccio 4 mm	56%
	Setaccio 2 mm	37%
	Setaccio 0,5 mm	18%
	Setaccio 0,063 mm	8,7%
Contenuto di legante	$B_{min 5,0}$	(5,5) %
Valori Marshall*)	S_{max}	NPD
	S_{min}	
	Q_{min}	NPD

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it