



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 20 BASE 50/70 AL 4% + R

RICETTA H

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

18

0474-CPR-0217

RIF. DOP N. CB 20 BASE 50/70 AL 4% + R RICETTA H

UNI EN 13108-1

**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico**

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	V_{max}	NPD
-----------	-----------	-----

- minimo	V_{min}	
----------	-----------	--

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{min}	NPD
--------------------------------------	-------------	-----

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{max}	
---------------------------------------	-------------	--

Temperatura della miscela	da 140°C a 180°C	
---------------------------	------------------	--

Granulometria (passante)	Setaccio 20 mm	100%
--------------------------	----------------	------

	Setaccio 8 mm	70%
--	---------------	-----

	Setaccio 4 mm	49%
--	---------------	-----

	Setaccio 2 mm	33%
--	---------------	-----

	Setaccio 0,5 mm	16%
--	-----------------	-----

	Setaccio 0,063 mm	6,0%
--	-------------------	------

Contenuto di legante	$B_{min 3,8}$	(4,0) %
----------------------	---------------	---------

Valori Marshall*)	S_{max}	NPD
-------------------	-----------	-----

	S_{min}	
--	-----------	--

	Q_{min}	NPD
--	-----------	-----

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it