



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 12,5 USURA 50/70 BIT 5,2% + R RICETTA S

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

18

0474-CPR-0217

RIF. DOP N. CB 12,5 USURA 50/70 BIT 5,2% + R RICETTA S

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	$V_{\max 5,5}$	4,4
- minimo	$V_{\min 2,5}$	

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	$VFB_{\min 65}$	73,7
Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	$VFB_{\max 86}$	

Temperatura della miscela da 160°C a 180°C

Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	100%
	Setaccio 8 mm	88%
	Setaccio 4 mm	57%
	Setaccio 2 mm	38%
	Setaccio 0,5 mm	18%
	Setaccio 0,063 mm	7,7%

Contenuto di legante	$B_{\min 4,7}$	(5,1) %
----------------------	----------------	---------

Valori Marshall*)	$S_{\max N.R.}$	14,5
	$S_{\min 12,5}$	
	$Q_{\min 3}$	3,0

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it