



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 12,5 BINDER 50/70 AL 3,8% + R RICETTA U

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

18

0474-CPR-0217

RIF. DOP N°CB 12,5 BINDER 50/70 AL 4,8% + R RICETTA U

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree
soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo	V_{max} 7,0	3,2
-----------	---------------	-----

- minimo	V_{min} 3,0	
----------	---------------	--

Minimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{min} 65,0	79,3
--------------------------------------	------------------	------

Massimo di vuoti riempiti da bitume*)	VFB_{max} 80,0	
---------------------------------------	------------------	--

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante)	Setaccio 12,5 mm	99%
--------------------------	------------------	-----

Setaccio 8 mm	79%
---------------	-----

Setaccio 4 mm	58%
---------------	-----

Setaccio 2 mm	39%
---------------	-----

Setaccio 0,5 mm	19%
-----------------	-----

Setaccio 0,063 mm	7,8%
-------------------	------

Contenuto di legante	B_{min} 4,5	(4,9) %
----------------------	---------------	---------

Valori Marshall*)	S_{max} N.R.	14,2
-------------------	----------------	------

S_{min} 10,0	
----------------	--

Q_{min} 2,5	2,9
---------------	-----

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it