



BERTOLO srl

IMPRESA STRADALE
CONGLOMERATI BITUMINOSI



CB 20 BINDER HARD Bit. 4,5%

RICETTA X

IMPIANTO BERNARDI MIC S 125 E 200

24

0474-CPR-0217

RIF. DOP N°CB 20 BINDER HARD Bit. 4,5% RICETTA X

UNI EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti*)

- massimo V max NPD

- minimo V min

Minimo di vuoti riempiti da bitume*) VFB min NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume*) VFB max

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria (passante) Setaccio 20 mm 99%

Setaccio 12,5 mm 69%

Setaccio 4 mm 50%

Setaccio 2 mm 35%

Setaccio 0,5 mm 17%

Setaccio 0,063 mm 10,7%

Contenuto di legante Bmin 4,3 (4,6) %

Valori Marshall*) Smax NPD

Smin

Qmin NPD

*) Condizioni di prova dimostrativa selezionate in conformità alla EN 13108-20

BERTOLO S.r.l.

Sede legale: Via Piandipan, 29 33080 Friume Veneto (PN)

Sede impianto: Località Casali Loreto 33030 Codroipo (UD)

Tel. 0434 560165

Mail: info@bertologroup.it

www.bertologroup.it